

Informations techniques

Transmission de lumière visible	25%
Protection contre l'énergie solaire	Jusqu'à 85%
Protection UV	90%
Réduction de l'éblouissement	80%
Absorption	10%
Consommation / capacité	30 m² (2 couches)

Préparation de la surface

Il est essentiel de nettoyer le substrat en polycarbonate avec une solution détergente / eau, afin d'éliminer toutes traces de saleté, de graisse, de silicone, d'algues, etc. Utilisez si nécessaire une éponge abrasive douce pour éliminer les zones tenaces et assurez-vous que les surfaces sont parfaitement sèches avant d'appliquer la peinture. N'appliquez la peinture que lors d'une période de temps sec, jusqu'à 4 heures après l'installation.

Application du Solar Varnish

L'application peut être réalisée au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

- La couche d'impression de vernis doit être diluée avec un white-spirit à hauteur de 25 % (3 parties de peinture pour 1 partie de solvant) : elle jouera le rôle d'une couche d'impression.

Un solvant comme l'IPA (alcool isopropylique) peut également être utilisé pour la dilution.

Attendre que la couche d'impression soit sèche.

- Appliquer la 1ère couche de finition (sans dilution). Attendre que la première couche soit sèche.
- Appliquer une 2ème couche de finition pour une efficacité maximale.

Le temps de séchage doit être déterminé en fonction des conditions météorologiques.

Il est important de tester sur une petite surface avant d'appliquer sur toutes les surfaces.